



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-BY.HB88.B.00235/25

Серия RU № 0579912

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ». Место нахождения: 108814, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, КИЛОМЕТР КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ 24-Й (П. СОСЕНСКОЕ), ДОМОВЛ 1, СТРОЕНИЕ 1, Э/ПОМ/К/УС 6/ХП/22/615. Адрес места осуществления деятельности: 108814, РОССИЯ, Г. МОСКВА, П. СОСЕНСКОЕ, КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ, 24-Й КМ, ДОМОВЛАДЕНИЕ 1, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 615. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.11HB88 от 17.11.2020 г. Телефон: +7 (499) 647-66-77. Адрес электронной почты: info@nlts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧЕКА-СЕРВИС». Место нахождения (адрес юридического лица): 223053, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, БОРОВЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, П. СОНЕЧНЫЙ, УЛ. СОСНОВАЯ, ДОМ 10, ПОМ. 30. Основной государственный регистрационный номер: УНП 693341093. Телефон: +375 (44) 744-93-28. Адрес электронной почты: cheka-servis@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЧЕКА-СЕРВИС». Место нахождения (адрес юридического лица): 223053, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, БОРОВЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, П. СОНЕЧНЫЙ, УЛ. СОСНОВАЯ, ДОМ 10, ПОМ. 30. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 223071, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МИНСКИЙ РАЙОН, РАЙОН АГРОГОРОДКА ГАТОВО, ТЕРРИТОРИЯ МПКО, ПОМЕЩЕНИЯ ИНВ. № 2390224, ИНВ. № 62610.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты стальных конструкций: состав огнезащитный «ФЕНИКС СТС», выпускаемый по техническим условиям ТУ BY 693341093.001-2025 «СОСТАВ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ «ФЕНИКС СТС».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № БЦ25-07-07/2 от 07.07.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21AH91), акта анализа состояния производства № НЛ043-154.25-01 от 04.06.2025 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11HB88), подписавший(е) эксперт(ы): Винник Ренольд Владимирович, Илюшин Алексей Владимирович. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности», п.п 3.4, 6.1. Группы огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитной обработки, согласно приложению № 1 на одном листе (бланк № 0878929). Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 25.04.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.07.2025 **ПО** 13.07.2030
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Е. Илюшин
(подпись)

Куценко Андрей Викторович
(подпись)

Елистратова Анастасия Викторовна
(Ф.И.О.)

Куценко Андрей Викторович
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-BY.HB88.B.00235/25

Серия RU № 0878929

Продукция:

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)

Средство огнезащиты стальных конструкций: состав огнезащитный «ФЕНИКС СТС» толщиной сухого слоя не менее 1,10 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 1,71 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенный в соответствии с Технологическим регламентом нанесения состава огнезащитного «ФЕНИКС СТС» ТРн 693341093.001-2025 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла 3,4 мм), обеспечивает 4-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 60 минут).

Средство огнезащиты стальных конструкций: состав огнезащитный «ФЕНИКС СТС» толщиной сухого слоя не менее 0,71 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 1,10 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенный в соответствии с Технологическим регламентом нанесения состава огнезащитного «ФЕНИКС СТС» ТРн 693341093.001-2025 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла 3,4 мм), обеспечивает 5-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 45 минут).

Средство огнезащиты стальных конструкций: состав огнезащитный «ФЕНИКС СТС» толщиной сухого слоя не менее 0,45 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 0,70 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенный в соответствии с Технологическим регламентом нанесения состава огнезащитного «ФЕНИКС СТС» ТРн 693341093.001-2025 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла 3,4 мм), обеспечивает 6-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 30 минут).

Средство огнезащиты стальных конструкций: состав огнезащитный «ФЕНИКС СТС» толщиной сухого слоя не менее 0,27 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 0,42 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенный в соответствии с Технологическим регламентом нанесения состава огнезащитного «ФЕНИКС СТС» ТРн 693341093.001-2025 на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла 3,4 мм), обеспечивает 7-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 15 минут).

Состав огнезащитный должен храниться при температуре от 0 °С до 35 °С в крытом проветриваемом помещении с естественной или принудительной вентиляцией в плотно закрытой упаковке изготовителя. Допускается кратковременное (до 5 суток) хранение и транспортировка состава огнезащитного при отрицательных температурах.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев от даты изготовления.

Срок службы огнезащитной обработки – не менее 25 лет, при эксплуатации внутри отапливаемых и неотапливаемых сухих помещений, где отсутствует воздействие химических агрессивных средств, с относительной влажностью воздуха не выше 85%, и температурой окружающего воздуха от – 30 °С до + 60 °С.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Евгений
(подпись)

Андрей
(подпись)



Влистратова Анастасия Викторовна
(Ф.И.О.)

Куценко Андрей Викторович
(Ф.И.О.)